

MONOWAX® X405

Emulsion de cire, qualité GRM

Numéro d'immatriculation GRM: 215
(Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V.)
(Groupement qualité pour le nettoyage de façades métalliques)

Description du produit

Emulsion de cire à base de cires synthétiques et de cires de carnauba non volatiles.

Champs d'utilisation

Monowax X405 a été spécialement développé pour la vitrification d'éléments de façade métalliques nettoyés au préalable. Monowax X405 permet d'obtenir une vitrification de longue durée de la surface vernie.

Application et dilution

Viscosité: légèrement pâteuse

Application:

Utiliser Monoclean X400 ou le produit de nettoyage Qualiprotec pour nettoyer le support. Appliquer ensuite uniformément Monowax X405 au moyen de chiffons de polissage fins. Une fois la surface sèche, polir une nouvelle fois au moyen de chiffons de polissage propres.

Lors de fort ensoleillement, ne pas utiliser Monowax X405 sur des surfaces vernies chaudes ou mouillées.

Si par la suite l'élément de façade doit être verni, supprimer toute trace de Monowax X405.

Indications spéciales

Les données de cette fiche technique reposent sur l'état général de la technique et s'adressent au personnel spécialisé. Toute déviation de nos recommandations d'application et des conditions d'environnement peut fortement influencer le résultat. Notre garantie ne s'applique qu'à la qualité du produit livré. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'application effectuée. En cas de doute, nous vous recommandons de vous adresser à notre service technique. Nos produits sont mis à jour en permanence. Par conséquent, nous vous recommandons de vérifier la date figurant sur la fiche technique, et, au besoin, de nous demander la dernière version (disponible directement aussi de notre site internet).

Précautions de sécurité

Monowax X405 contient des solvants. Toutefois, le produit est ininflammable. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité et les règles générales de santé et de sécurité au travail.

Caractéristiques techniques

Base du liant	Emulsion de cire à base de cires synthétiques et de cires de carnauba non volatiles.
Teinte	Bleu clair
Emballage	Bidon perdu de 10 kg
Stabilité de stockage	6 mois en emballage d'origine non ouvert
Elimination	Les résidus et les produits périmés sont considérés comme déchets spéciaux et doivent être retournés vers un centre preneur autorisé sous code OmoD 08 01 11.
Densité (20 °C)	0.96 g/cm ³
Consommation théorique	20 - 30 g/m ² par application
Valeur COV	19,1%

(remplace la version 07.15)

06.23